

## Техническо описание

### *Dekorator Color Weekend Camen с Тефлон* *Цветна интериорна боя*



#### ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Цветна интериорна боя за стени и тавани. Позволява лесно почистване при замърсяване.

#### КЛАСИФИКАЦИЯ

- Водоразредим продукт
- Свързващо вещество – полимерна дисперсия
- За интериорна употреба

Цветова гама: 8 готови цвята

#### НАЧИН НА УПОТРЕБА

Преди употреба боята трябва да се разбърка добре. Нанася се върху здрави, добре почистени повърхности. Препоръчва се грундиране с подходящ грунд за стени. Нанася се в два слоя през интервал от време от около 3 часа с четка или ваяк. Работи се при температура над 10 °С. След работа инструментите се почистват веднага с вода. Боята се предлага готова за употреба. При необходимост може да се разреди с вода до 5%

**Разход:** 120-170 ml /m<sup>2</sup> за пълно покритие в зависимост от цвета.

**Съхнене:** 3 h при 20°C

*При използване на 2 или повече опаковки от един цвят е препоръчително те да бъдат смесени, за да се избегне разнотоние.*

#### СЪХРАНЕНИЕ

Срок на годност 36 месеца от датата на производство в оригинална и здрава опаковка. Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Температура на съхранение от + 5 °С до + 35 °С. Да се пази от замръзване.

#### ОПАКОВКА

Боята се предлага в пластмасови опаковки от 2,5 L

#### ТЕХИЧЕСКИ ДАННИ

| Показатели / методи   | Характеристика и норми |
|---|------------------------|
| Външен вида след разбъркване (визуално)   | Хомогенна маса         |
| Съдържание на нелетливи вещества, ( 105±2)°C/ 2 h, в %, не по-малко от (ВФМ 2 ) | 48                     |
| pH стойност, не по-малко от ( с pH метър )                                      | 9                      |
| Вискозитет по Брукфийлд KU-2 при (23±0,5)°C, в KU, не по-малко от (ВФМ 9)       | 100                    |

|   |           |
|---|-----------|
| Плътност, в g/cm <sup>3</sup> , не по-малко от<br>(БДС ISO 2811-1)          | 1,21      |
| Съхливост при (23±2) <sup>0</sup> C, степен 4, в h, не повече от<br>(ВФМ 3) | 3         |
| Покривност, в g/m <sup>2</sup> , не повече от<br>( ВФМ 6 )                  | 180       |
| Цвят<br>( Спектрофотометрично ΔE≤2 )  | по еталон |